

Tuoteseloste

NaturaCoat SC 20

Tuotetyyppi

NaturaCoat SC 20 Clear on käänteinen, uhrautuva, 1-komponenttinen järjestelmä, joka suojaa graffiteilta, jäljiltä sekä myös ilmassa olevilta saasteilta (noki, jne.). Julkisivuille ja seinille sekä sisällä että ulkona.

NaturaCoat SC 20 sisältää kasvispolysakkarideja sekä vettä, ja sillä on korkea viskositeetti.

Käyttöalue

NaturaCoat SC 20 -tuotetta ruiskutetaan seinälle yksi tai useampi kerros, jossa se kuivussaana muodostaa erittäin ohuen suojaavan kalvon and luo täysin hengittävän pinnoitteen, ts. siinä on erittäin alhainen vesihöyrydiffusiovastus. NaturaCoat SC 20 on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti vain pystysuorilla pinnoilla.

Alustat

NaturaCoat SC 20 soveltuu erityisen hyvin kaikenlaisille luonnon- ja keinokivisille julkisivuille sekä betoni-, tiili-, metalli- ja alumiinijulkisivuille. Vedenpitävillä alustoilla pintajännitystä on ensin vähennettävä ja alustat on tarvittaessa esikäsiteltävä NaturaCoat SC Primerillä. Erittäin emäksisiä olosuhteita, kuten uutta betonia, tulee välttää.

Tuoteominaisuudet

Ulkomuoto:	Hieman samea paksu neste
Väri:	Kuivunut kalvo on läpinäkyvä
Ominaispaino:	n. 1,0 g/cm ³
pH:	6 – 7
Syttyvyys:	Ei syttyvä.
Käyttölämpötila:	Ei alle +5 °C
Käyttöpaksuus:	0,2 – 0,6 l/m ² riippuen alustan huokoisuudesta ja tekstuurista
Puhdistus:	Välineet & laitteet puhdistetaan vedellä ennen kuivausta Kuivan
Kalvon poistaminen.:	Korkeapainesuuttimella ja 60 – 70 °C kuumalla vedellä.
Turvallisuus:	NaturaCoat SC 20 on liukas kosteassa tilassa. Kaikki maahan joutuneet NaturaCoat SC 20 -roiskeet on poistettava sekä huuhdeltava perusteellisesti vedellä.
Kuljetus & varastointi:	+5 – +20 °C. Toimitetaan 25 kg:n säiliöissä, jotka säilyvät avaamattomissa säiliöissä vähintään 6 kuu kautta valmistuspäivästä alkaen.